



## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

# KEIM ECO-PAINT-STRIPPER

## 1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM ECO-Paint-stripper is een biologisch afbreekbare verfverwijderaar.

## 2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM Eco-Paint-Stripper is een ecologische verfverwijderaar op basis van natuurlijke stoffen, zonder toevoeging van methyleenchloride of NMP. Het product is geschikt voor het veilig verwijderen van bijna alle soorten watergedragen dispersieverven, alkydcoatings, sierpleisters en siliconenhars-emulsieverven. Het product is milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. KEIM Eco-Paint-Stripper bevat geen logen, zuren of biociden, is pH neutraal en tast de minerale ondergrond niet aan. PVC (kozijnen) kunnen bij langdurige blootstelling licht worden aangetast. Deze verfverwijderaar behoeft geen gevarenaanduidingen, veiligheidszinnen of gevarensymbolen.

## 3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- reukarm
- niet milieubelastend
- biologisch afbreekbaar
- lange inwerktijd mogelijk

### Technische kenmerken

- soortelijke massa : ca. 1,1 kg/dm<sup>3</sup>
- verdunning : geen
- VOS-gehalte : 38 gr/l (ca. 3,4%)
- vlampunt : > 95°C

## 4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

### Verwerking

Het is raadzaam goed te ventileren tijdens applicatie. Voor gebruik het product goed doorroeren. KEIM Eco-Paint-Stripper aanbrengen met de blokkwast, vachtroller of met airless spuit (nozzle 0,21-0,31). Verspuiten onder een hoek van 40°- 50°. Breng voldoende KEIM Eco-Paint-Stripper aan op de te verwijderen verflaag of sierpleisterlaag. In de regel dient de aan te brengen laagdikte 1,5 maal de dikte te zijn van de te verwijderen laag. Laat het product voldoende inwerken. Inwerktijd varieert van ca. 30 minuten tot ca. 30 uur, afhankelijk van de soort verflaag, laagte en/of ondergrond. Voor de bepaling van de correcte inwerktijd is het raadzaam een proefvlak op te zetten. De behandeling herhalen wanneer de verflaag wel is opgekomen maar de

onderlaag niet is aangetast. Verwijder de afgebeten verflaag met een krabber of met (lauw) water onder hoge druk en vang de verfresten op. Bij buitengevels de gevels zoveel mogelijk vanaf onderen reinigen en dan naar boven toe werken. Voer de verwijderde verfresten c.q. sierpleisters af volgens de geldende richtlijnen.

### Verwerkingscondities

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5 °C. Bij lage temperaturen is de inwerktijd langer. Zeer intensief zonlicht en harde wind kunnen er voor zorgen dat KEIM ECO-Paint-Stripper sneller droogt. In dat geval de opgedroogde stukken opnieuw behandelen.

### Verbruik

Ca. 1 - 3 m<sup>2</sup>/l. Het verbruik is sterk afhankelijk van de opbouw van de te verwijderen verflaag en de structuur van de ondergrond.

### Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met (warm) water reinigen.

## 5. VERPAKKING

1 l en 5 l verpakking.

## 6. OPSLAG

6 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen tussen 0°C en + 30°C.

## 7. AFVAL

EG Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 02/ 20 01 12

## 8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gisbau productcode / Giscode M-AB 10

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB : EG-veiligheidsblad in acht nemen.

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD – KEIM ECO-PAINT-STRIPPER

---

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVF).



KEIM NEDERLAND BV  
Dukdalfweg 26 /1332 BM Almere / +31 36 5320 620  
Postbus 1062 / 1300 BB Almere  
[www.keim.nl](http://www.keim.nl) / [info@keim.nl](mailto:info@keim.nl)