



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM RESTAURO[®]-FIXATIEF

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Restauro-Fixatief is een gebruiksklaar verdunnings- en grondeermiddel op Sol-Silicaatbasis voor KEIM Restauro-Lasur.

2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM Restauro-Fixatief is in combinatie met KEIM Restauro-Lasur bijzonder geschikt voor een lazurende kleurbehandeling van zandsteenoppervlakken, bv. het op kleur gelijkrekken van reparaties ten opzichte van de ondergrond. De te behandelen oppervlakken dienen poreus (zuigend) te zijn.

KEIM Restauro-Fixatief is met KEIM Restauro-Lasur in elke gewenste verhouding mengbaar, voor elk gewenst lazureffect.

KEIM Restauro-Fixatief dient ook als grondering resp. voorfixatie.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

- Soortelijk gewicht : ca 1,05 g/cm³
- Uiterlijk : kleurloos, helder

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Ondergrond

De minerale ondergrond dient stofvrij, zuigend en droog te zijn. Slecht hechtende oude verflagen dienen te worden verwijderd.

Voorfixatie

Sterk zuigende of zandende ondergronden vereisen een kleurloze voorfixatie met onverdunde KEIM Restauro-Fixatief.

Lazuurlagen

In buitentoepassing is voor weerbestendigheid van de verf een 2-laags lazursysteem noodzakelijk. Is een speciale transparante creatie gewenst, dan is een éénlaagse behandeling mogelijk, als een kleurloze voorfixatie met KEIM Restauro-Fixatief wordt voorzien.

Grondlaag: de lazuur grondlaag met KEIM Restauro-Lasur dient in het algemeen sterk verdund en met de kwast te worden aangebracht. Verdunning: 1:1 tot 1:20 met KEIM Restauro-Fixatief.

Eindlaag: de lazuur eindlaag kan met onverdunde KEIM Restauro-Lasur of naar gelang het gewenste lazureffect, verdund met Restauro-Fixatief worden aangebracht.

Verbruik

Voorfixatie : ca. 0,2 l/m²

Voor een 2-laagse lazurbehandeling

0,1– 0,2 l/m² KEIM Restauro-Lasur en 0,1– 0,4 l/m² Restauro-Fixatief.

De opgegeven verbruiken zijn richtwaarden, afhankelijk van het gewenste lazureffect, de wijze van applicatie en van de ondergrond. Het exacte verbruik kan uitsluitend middels een proefvlak worden vastgesteld.

Aanvullende vochtbescherming

Vooral bij dunlagige lazurbehandelingen kunnen aanvullende beschermingsmaatregelen tegen vocht op sterk waterbelaste delen noodzakelijk zijn. In zulke gevallen wordt een hydrofoberende behandeling met KEIM Silaanprimer alsmede het gebruik van KEIM Speciaal-Fixatief als verdunning aanbevolen.

Droogtijden

Tussen voorfixatie en de lazuurbehandeling 12 uur. Tussen de lazurlagen telkens een wachttijd aanhouden van ca. 24 uur.

Reiniging van Gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen. Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water zetten.

5. VERPAKKING

5 l en 20 l verpakking.

6. OPSLAG

KEIM Restauro-Fixatief is in gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen. Aangebroken verpakkingen dienen zorgvuldig te worden gesloten.

7. AFVAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 06 02 99.

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gisbau produktcode / Giscode: M-SK 01

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

